

**MACO
RUSTICO**



Korrosionsschutzspray Brunox® IX 50 Langzeit-High-Tec-Korrosionsschutz

1. Produktbeschreibung

BRUNOX® Turbo-Spray® IX 50 ist ein hochwertiges Langzeit-Korrosionsschutz-Produkt für metallische Fabrikate und Maschinen.

2. Wirkungsweise

BRUNOX® Turbo-Spray® IX 50 bildet einen sehr gleichmäßigen, nicht trocknenden Korrosionsschutzfilm, der auch Ecken und Kanten vollständig bedeckt. Aufgrund der Penetrationseigenschaften gewährleistet es auch einen guten Schutz an schwer zugänglichen Stellen. Der zusammenhängende Korrosionsschutzfilm bietet hervorragenden Schutz auch gegen saure Atmosphären und andere Umwelteinflüsse.

3. Anwendungsbereich

BRUNOX® Turbo-Spray® IX 50 kann als Korrosionsschutz für Ladenbeschläge eingesetzt werden.

4. Anwendung

BRUNOX® Turbo-Spray® IX 50 wird auf die saubere und trockene Oberfläche gleichmäßig aufgetragen, evtl. in zwei Schichten.

Die aufgetragene Schichtdicke soll ca. 5 - 10 Mikron sein, d. h. pro l können 40 - 20 m² Oberfläche behandelt werden.

BRUNOX® Turbo-Spray® IX 50 kann nach erfolgtem Schutz mit Reinigungsmittel, z.B. anionischen Netzmitteln entfernt werden.

5. Verträglichkeit

BRUNOX® Turbo-Spray® IX 50 kann problemlos auf lackierte oder kunststoffbeschichtete Oberflächen aufgetragen werden. Bei Kontakt mit unbeschichteten Holzoberflächen kann es zu Verfärbungen kommen.

6. Technische Daten

Aussehen:	oliv-gelblich
Spez. Gewicht:	Aerosol: 0,85 g/cm ³ Bulk: 0,838 g/cm ³
Viskosität:	25 m Pasc. - 120 m Pasc., thixotrop
Flammpunkt:	Aerosol: <0°C Bulk: 67°C
Wärmebeständigkeit:	von - 40° bis 100° C ca. 40 m ² /l bei 5 my Schichtdicke
Ergiebigkeit:	pastöser Schutzfilm

Die in der Produktbeschreibung aufgeführten Informationen sind nach unseren besten Kenntnissen wahrheitsgetreu und zuverlässig wiedergegeben und stützen sich auf den heutigen Stand unseres Wissens. Je nach Sorgfalt und Verarbeitung, auf die wir keinen Einfluss haben, sind die Werte mit Streuungen. Unsere Garantieverpflichtung beschränkt sich daher auf die Qualität der gelieferten Ware.

**Das Sicherheitsdatenblatt ist bei der Firma Brunox erhältlich.
Anfragen bitte an: office@brunox.com**

MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH
ALPENSTRASSE 173
A-5020 SALZBURG
TEL: +43 (0)662 6196-0
FAX: +43 (0)662 6196-1449
maco@maco.at
www.maco.at

MACO-BESCHLÄGE G.M.B.H., Haidhof 3, D-94508 Schöllnach, Tel.: +49 9903 9323-0, Fax: +49 9903 9323-5099
d-maco@maco.de, www.maco.de

MAICO SRL, Zona Artigianale 15, I-39015 S. Leonardo i. P., Tel.: +39 473 651200, Fax: +39 473 651300
maico@maico.com, www.maico.com

MACO DOOR & WINDOW HARDWARE (U.K.) LTD, Eurolink Industrial Centre, Castle Road, Sittingbourne Kent, ME10 3LY
Tel. +44 (0)1795 433900 Fax +44 (0)1795 433901
enquiry@macouk.net, www.macouk.com

MACO-BESCHLÄGE B.V., Stikkenweg 60, NL-7021 BN Zelhem, Tel.: +31 314 659700, Fax +31 314 623649
info@maco-nl.nl, www.maco-nl.nl

MACO POLSKA SP. Z O.O., PL 44-109 Gliwice, ul. Gutenberga 18, Tel.: +48 (0)32 3012330, Fax: +48 (0)32 3012332
maco@maco.pl, www.maco.pl